

Zaprawa do cienkich spoin Silka Tempo

Parametry techniczne

Typ zaprawy	Zaprawa cienkowarstwowa przygotowana fabrycznie
Wytrzymałość na ściskanie:	M10
Kolor:	biały
Przepuszczalność pary wodnej μ :	5/20
Klasa reakcji na ogień	A1
Podciąganie kapilarne:	0,20 kg/(m ² *min ^{0,5})
Absorpcja wody	$\geq 0,18$ kg/(m ² .min ^{0,5})
Wsp. przewodzenia ciepła	$\leq 0,49$ W/(mK) (EN 1745 tab. A.12, P=50%)
Czas zużycia:	min. 2 godziny
Czas otwarty:	ok. 15 min
Czas korekty bloczków:	ok. 10 min.
Grubość warstwy	1,5 – 3,0 mm
Wydajność	ok 18 L świeżej zaprawy z worka 25 kg
Ilość wody	ok 6,0 L/25kg
Opakowanie	25 kg worek



Zalety

- ✓ Łatwe ustawianie bloczków Tempo dzięki ziarnom o większej frakcji
- ✓ Długi czas obróbki
- ✓ Wysoka estetyka murowanych powierzchni
- ✓ Uniwersalne zastosowanie do bloczków mała i wielkoformatowych

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Biuro obsługi inwestycji: 801 122 227*

www.ytong-silka.pl

* koszt połączenia wg taryfy operatora

silka

Zaprawa do cienkich spoin Silka Tempo

Zastosowanie:

Silka Tempo jest fabrycznie przygotowaną cienkowarstwową zaprawą murarską z dodatkiem ziaren podporowych na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów i dodatków, gotową do użycia po dodaniu wody. Zaprawa przeznaczona jest w szczególności do wielkoformatowych bloków Silka Tempo, nadaje się jednak również do tradycyjnych, małoformatowych elementów murowych. Zaprawa przeznaczona do murowania na cienką spoinę ścian konstrukcyjnych i działowych, zewnętrznych i wewnętrznych.

Przygotowanie zaprawy

Zawartość worka wsypać do ok. 6,0 l czystej wody za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednakowej konsystencji wolnej od grudek. Po ok. 5 min należy ponownie krótko zamieszać uzyskaną masę. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do użycia przez ok. dwie godziny. W przypadku częściowego związania zaprawy, niedopuszczalne jest ponowne jej rozrabianie wodą. Przygotowana zaprawa nie powinna być również mieszana z wodą czy suchą zaprawą w celu zmiany konsystencji.

Murowanie

Podłoże musi być nośne, czyste wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części należy usunąć. Zaprawę należy równomiernie rozkładać na suchych bloczkach za pomocą systemowej kielni, dopasowanej do szerokości muru. Położenie bloczków należy korygować za pomocą gumowego młotka. Średnia grubość spoin po wymurowaniu powinna wynosić 2-3 mm.

Temperatura powietrza oraz bloczków podczas stosowania zaprawy nie powinna być niższa niż +5°C i nie wyższa niż 30°C. Świeżą zaprawę należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz.

Składowanie

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu, na paletach, w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 12 miesięcy w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze pow. +5°C.

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Biuro obsługi inwestycji: 801 122 227*

www.ytong-silka.pl

* koszt połączenia wg taryfy operatora

silka